



Система менеджмента качества АО «Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС11.К01214 от 26.06.2017
Выпуск 5. СМК сертифицирована с июня 2005 г.

Паспорт качества № 763

**Трубы напорные из термопластов и
соединительные детали к ним для
систем водоснабжения и отопления
ГОСТ 32415–2013**

Не подлежат обязательной сертификации
Свидетельство о гос. регистрации №RU.77.01.34.013.Е.002123.09.16
Сертификат соответствия №РОСС RU.Н003.Н04547

Условное обозначение продукции: **Труба ROYAL THERMO PE-Xa S 3,5 16x2,0 O2**

№ партии: **К03-20-X23-НТ4-147**

Дата изготовления: **с 08.04.2020 по 09.04.2020**

Размер партии, м: **20 070**

№	Наименование показателя	Значение показателя по НД	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид поверхности	п. 5.1.1	Соответствует
2	Наружный диаметр, мм	от 16,0 до 16,3	16,1
3	Толщина стенки, мм	от 2,0 до 2,3	2,1-2,2
4	Овальность, мм, не более	1,2	0,3
5	Стойкость к внутреннему давлению при 20°C, при кольцевом напряжении 12,0МПа, ч, не менее	1	Соответствует
6	Стойкость к внутреннему давлению при 95°C, при кольцевом напряжении 4,8МПа, ч, не менее	1	Соответствует
7	Стойкость к внутреннему давлению при 95°C, при кольцевом напряжении 4,7МПа, ч, не менее	22	22,5
8	Стойкость к внутреннему давлению при 95°C, при кольцевом напряжении 4,4МПа, ч, не менее	1000	Соответствует
9	Изменение длины труб после прогрева при температуре 120°C, %, не более	3	1
10	Степень сшивки, %, не менее	70	81

Условия и срок хранения: : трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в усл. 5 (ОЖ4). Допускается хранение в усл. 8 (ОЖ3) сроком не более 6 месяцев

Гарантийный срок хранения: не менее двух лет со дня продажи: 2 года со дня изготовления

Заключение: Качество труб напорных из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления соответствует требованиям ГОСТ 32415–2013

Инженер по качеству
(должность, подразделение)

 Лосевская Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2020 г.

